

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů



Ing. Bc. Štěpánka Klímková

Školitel: Doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.

- **využití Fe⁰ pro dekontaminaci**
- **vlastnosti nanočástic**
- **stabilizace nanočástic**
- **experimentální a analytické metody**
- **závěry**
- **záměry**

dekontaminační účinky

anorganické kontaminanty


- **IMOBILIZACE**
 - srážení, spolusrážení, adsorpce,....

organické kontaminanty

- **DEHALOGENACE**
 - reduktivní dechlorace,....
- **REDUKCE**



organické kontaminanty

- chlorované etheny (CE)
- polychlorované bifenyly (PCB)





- chlorbenzen, chlormethan, 1,2-dichlorethan...atd.
- ostatní halogenderiváty
- nitrosloučeniny

reakce železa s chlorovanými etheny




reakce železa s chlorovanými etheny






nanoFe⁰ (nZVI)

Fe₂O₃.nH₂O


CS-Fe⁰



RNIP_10E




NANOFE 25



NANOFE 25S

železné nanočástice (nZVI, nanoFe⁰)



„nanorozměry“ \Rightarrow specifické vlastnosti

metody výroby nanoželezných materiálů

princip výroby nanomateriálů

- Top-down
- Bottom-up

metody přípravy

fyzikální

- Inert Gas Condensation (IGC)
- Severe Plastic Deformation (SPD)
- High-Energy Ball Milling
- Ultrasound Shot Peening (USSP)

chemické


- Gas-Phase Reduction
- Liquid-Phase Reduction
- Reverse Micelle (Microemulsion)
- Chemical Vapor Condensation (CVC)
- Controlled Chemical coprecipitation

optimalizace vlastností

- reaktivita s příslušnou skupinou kontaminantů
 - nízký podíl vedlejších reakcí
 - dostatečná mobilita v horninovém prostředí
 - stálost produktu před aplikací i během aplikace (skladovatelnost, transportovatelnost, bezpečnost)
-
- minimální negativní vliv na životní prostředí
 - cena, dostupnost



stabilizace povrchu nanočástic



stabilizace povrchu nanočástic

elektrostatická stabilizace

- vytvoření elektrické dvojvrstvy - elektrostatická repulze
- *iontové sloučeniny (např. karboxyláty nebo polyoxoanionty)*

stérická stabilizace




- vytvoření ochranné vrstvy z makromolekul - ochranná vrstva
- *polymery, blokované kopolymery, dendrimery nebo oligomery*

elektrostérická stabilizace

- **polární funkční skupina umožňující generovat elektrickou dvojvrstvu a zároveň hydrofilní řetězec poskytující stérickou repulzi.**
- *iontové detergenty, organokovy, polymery, blokované kopolymery*

povrchová činidla

- surfaktanty
- polymery
- kopolymery
- škrob, celulóza
- křemíkové a organokřemíkové sloučeniny,
- oleje, emulsní směsi
- komerční směsi (INHICOR T, AXILAT, TWEEN...)



stabilizace - vlivy a ohledy

- výrobní postup nZVI
- převedení částic do stabilizačního roztoku
- funkční skupiny surfaktantu
- koncentrace
- vliv pH, ORP
- iontová síla

experimenty

- vsádkové experimenty
- kolonové experimenty
- sedimentační experimenty
- analýzy velikosti a ζ -potenciálu



první předběžné experimenty

ověření reakce:

nanoželezo

(TODA x NANO FER)

+

potenciální
stabilizační činidlo



vsádkové experimenty - postup

uměle kontaminovaná voda

- $V = 250$ ml
- 10 mM NaCl
- cca 10 mg/l CEs
(PCE, TCE, DCE)
- načasování odběrů
(GC-MS, pH, ORP, IC)


.....

kontaminovaná voda


kontaminovaná zemina



vsádkové experimenty - ukázka výsledku





kolonové experimenty - postup




- písek (frakce 0,5 -2 mm)
- propustnost cca 10^{-5} m/s
- obsah kolony po zásaku - Fe_{celk} (ICP-OES, spektroskopické metody)
- sledování výstupních parametrů (pH, ORP, velikost)
- automatický fotozáznam migrace

kolonové experimenty - ukázka výsledku




sedimentační analýza - postup



- speciální SW
(váhy, fotoaparát)
- $V = 2 \text{ l}$
- 10 mM NaCl
- cca 1 g/l nZVI
- načasování snímání
- načasování odběrů
(ICP-OES, DLS)


sedimentační analýza - ukázka výsledku



analýza DLS



Velikost nanočástic upravených pomocí Axilatů



závěry

- optimalizace metodik experimentů
- výběr vhodných činidel pro povrchovou úpravu nZVI k *in-situ* reduktivní dechloraci
- nejlepší vlastnosti vykazovaly nanočástice **NANOFER**, které byly povrchově upraveny pomocí vodných roztoků solí **polyakrylátů** (Axilaty 32S a 32SV) a **styrenakrylátového kopolymeru** (Axilat 2435).
- poměrně pozitivní výsledky vykazovaly i série pokusů s nanočásticemi **NANOFER** stabilizovanými ve vodném roztoku **Tweenem** (monooleát polyoxyethylenesorbitanu) a japonskými nanočásticemi **RNIP-10E**.

záměry a cíle (uskutečněné, probíhající, nastávající)

- optimalizace vlastností nZVI
 - doposud testovaná činidla, emulsní směsí s olejem, organokřemíkové sloučeniny
 - vliv koncentrace, iontové síly,....
- experimentální studium, vyhodnocení výsledků, posouzení účinnosti stabilizace
 - fyzikálně-chemických parametrů
 - účinnosti a kinetiky reakce s kontaminanty
 - transportability
- pilotní aplikace
- optimalizace této nové chemické sanační technologie

Povrchově modifikované nanočástice železa pro dechloraci organických kontaminantů

Děkuji Vám za pozornost!



stepanka.klimkova@tul.cz